

コンクリート圧縮強度試験成績書

2020年 6月30日

田川セメント工業所 殿

福岡県みやま市瀬高町河内1938-1
株式会社江崎千秋商店
瀬高生コン工場



工 名	事 称	自社二次製品
-----	-----	--------

打込箇所	
------	--

呼 び 方	コンクリートの種類による記号	呼び強度	スラブ 又はスラブ フロー cm	粗骨材の最大寸法 mm	セメントの種類 による記号
	普通	24	18	20	N

指 事	定 項	
-----	-----	--

採 取 月 日	試 験 月 日	材 齢 (日)	番 号	スラブ (cm)	空気量 (%)	温度 (℃)	最大荷重 (kN)	強度 (N/mm ²)	平均強度 (N/mm ²)	摘 要
6/ 2	6/30	28	1	18.8		26	251	32.0	32.0	標準養生
			2				247	31.4		
			3				255	32.5		

備 考

供試体寸法 φ100×200

No. _____

田川セメント工業所 殿

社江崎千秋商店
瀬高生ロシ王場
場高瀬千会
印高秋社

所在地	久留米市荒木町今
-----	----------

納入予定時期

[illegible]

備考

レディーミクストコンクリート配合計画書

No. _____

田川セメント工業所 殿

2019年 5月 7日

製造会社名：株式会社 江崎千秋商店

瀬高生コン工場

配合計画者名 手塚 正文

工 事 名 称		自社二次製品										
所 在 地		久留米市荒木町今										
納入予定時期												
本配合の適用期間 a)		(標準配合)										
コンクリートの打込み箇所												
配 合 の 設 計 条 件												
呼び方	コンクリートの種類による記号	呼び強度	スランプ 又はスランプ フロー cm	粗骨材の最大寸法 mm	セメントの種類による記号							
	普通	24	18	20	N							
指定事項 (必須)	セメントの種類	呼び方欄に記載		粗骨材の最大寸法	呼び方欄に記載							
	骨材の種類	使用材料欄に記載		アルカリシリカ反応抑制対策の方法 b)	A							
指定事項 (任意)	骨材のアルカリ反応性による区分	使用材料欄に記載		軽量コンクリートの単位容積質量	— kg/m ³							
	水の区分	使用材料欄に記載		コンクリートの温度	— °C							
	混和材料の種類及び使用量	使用材料及び配合表欄に記載		水セメント比の目標値の上限	— %							
	塩化物含有量	0.30 kg/m ³ 以下		単位水量の目標値の上限	— kg/m ³							
	呼び強度を保証する材齢	— 日		単位水量の目標値の下限又は目標値の上限	— kg/m ³							
	空気量	— %		流動化後のスランプ増大量	— cm							
使 用 材 料 c)												
セメント生産者名		太平洋セメント株式会社		密度 g/cm ³	3.16	Na ₂ O eq % d)	0.62					
混和材①	製品名	—	種類	—	密度 g/cm ³	—	Na ₂ O eq % e)	—				
混和材②	製品名	—	種類	—	密度 g/cm ³	—	Na ₂ O eq % e)	—				
骨材	No.	種類	産地又は品名	7日圧縮強度による区分 f)	粒の大きさの範囲 g)	粗粒率又は実積率 h)	密度 g/cm ³	絶対乾表乾範囲 % i)				
細骨材	①	砕砂	熊本県和水町産	A 化学法	5以下	2.85	2.93	2.96	4.0±1.0			
骨材	②	山砂	熊本県南関町産	A 化学法	—	2.70	2.52	2.56	3.0以下			
材	③	—	—	—	—	—	—	—	—			
粗骨材	①	碎石1505	熊本県和水町産	A 化学法	15～5	—	3.01	3.02	0.5±0.5			
骨材	②	碎石2010	熊本県和水町産	A 化学法	20～10	60.0	3.02	3.03	0.5±0.5			
材	③	—	—	—	—	—	—	—	—			
材	④	—	—	—	—	—	—	—	—			
混和剤①	製品名	チューポールEX-50	種類	AE減水剤(標準形Ⅰ種)				Na ₂ O eq % j)	0.8			
混和剤②	製品名	—	種類	—				Na ₂ O eq % j)	—			
混和剤③	製品名	—	種類	—				Na ₂ O eq % j)	—			
細骨材の塩化物量 k)		②0.001%		水の区分 l)		回収水(上澄水)・地下水		目標スラッグ固形分率 m)		— %		
回収骨材の使用法 n)		細骨材		粗骨材		—		安定化スラッグ水の使用の有・無		(無)		
配 合 表 o) kg/m ³												
セメント	混和材	水	細骨材			粗骨材			混和剤 p)			
	①	②	①	②	③	①	②	③	④	①	②	③
342	—	—	181	362	543	—	502	501	—	—	3.42	—
水セメント比 q)		53 %		水結合材比 q)		— %		細骨材率		50.2 %		
備考 骨材の質量配合割合 r), 混和剤の使用量については 際りなしに変更する場合がある。						骨材混合比 (質量混合)		細骨材①:②		40.0:60.0		
								粗骨材①:②		50.0:50.0		

JISマーク表示制度

認 証 書

認証番号： GB0807279

株式会社江崎千秋商店
福岡県柳川市三橋町柳河 728 番地の 1

産業標準化法第 30 条第 1 項の規定に基づき、下記の鉱工業品が主務省令及び日本産業規格に適合していることを認証します。

記

1. 鉱工業品の名称 : レディーミクストコンクリート
2. JIS の番号及び名称 : JIS A 5308 レディーミクストコンクリート
3. 認証の区分 : 普通コンクリート・舗装コンクリート
4. 製品の種類又は等級 : 認証書別紙による
5. 工場の名称及び所在地 : 株式会社江崎千秋商店 瀬高生コン工場
福岡県みやま市瀬高町河内 1938-1

認 証 日 : 2008 年 3 月 12 日

再発行日 : 2020 年 2 月 13 日



一般財団法人

日本建築

大阪府吹田市



試験所

目8番1号

理事長

井上 一朗



第01G16号

品質管理監査合格証

株式会社江崎千秋商店
瀬高生コン工場 殿

貴工場は福岡県生コンクリート品質管理監査
会議が令和元年度に実施した立入監査の結果全
国統一品質管理監査基準に適合しているものと
判定しここに合格証を交付する

記

有効期間 自 令和2年4月 1日
至 令和3年3月31日

令和元年12月13日

福岡県生コンクリート品質管理監査
議 長 小 山 智 幸

