

コンクリート圧縮強度試験成績書

2020年 2月 4日

田川セメント工業所 殿


福岡県みやま市瀬高町内1938-1
株式会社江崎千秋商店
瀬高生コン工場

印 同 収 出

工 事 名 称		自社二次製品									
打込箇所											
呼 び 方	コンクリートの種類による記号	呼び強度		スラブ 又はスラブ 階		粗骨材の最大寸法		セメントの種類		による記号	
	普通	24		18		20		N			
指 導 事 定 項											
採 取 日	試 験 日	材 齢 (日)	番 号	スラブ (cm)	空 気 量 (%)	温 度 (℃)	最大荷重 (kN)	強 度 (N/mm ²)	平均強度 (N/mm ²)	摘 要	
1 / 7	2 / 4	28	1	18.0		13	254	32.3	32.5	標準養生	
			2				258	32.8			
			3				254	32.3			
備 考											
供試体寸法 φ 100×200											

田川セメント工業所 殿

製造会社名：株式会社 江崎千秋商店
瀬高生コン工場
配合計画者名 手塚 正文



工 事 名 称 自社二次製品

所 在 地 久留米市荒木町今

納 入 予 定 時 期

本配合の適用期間 a) (標準配合)

コンクリートの打込み箇所

配 合 の 設 計 条 件					
呼び方	コンクリートの種類による記号	呼び強度	スラング又はスラングラー cm	粗骨材の最大寸法 mm	セメントの種類による記号
	普通	24	18	20	N
指定事項 (任意)	セメントの種類	呼び方欄に記載	粗骨材の最大寸法	アルカリシリカ反応抑制対策の方法	呼び方欄に記載
	骨材の呼び方反応性による区分	使用材料欄に記載	軽量コンクリートの単位容積質量	コンクリートの単位容積質量	— kg/m ³ — °C — % — kg/m ³ — kg/m ³ — cm
指定事項 (任意)	水和材料の種類及び使用量	使用材料及び配合表欄に記載	水セメント比の目標値の上限	単位水量の目標値の上限	— kg/m ³ — kg/m ³ — kg/m ³ — kg/m ³ — cm
	塩化物含有量	0.30 kg/m ³ 以下	—	—	—
指定事項 (任意)	呼び強度を保証する材齢	—	—	—	—
	空気	—	—	—	—

使 用 材 料 c)											
セメント			生産者名	太平洋セメント株式会社		密度 g/cm ³	3.16	Na ₂ Oeq %	d)	0.62	
混和材①	製品名	種 類	産 地 又 は 品 名		7.6.1 骨材のふるい分け方法 (JIS A 5021) の規定の方法によるふるい分け	7.6.2 骨材の大きさ相対率又は絶対乾表乾範囲% i)	密度 g/cm ³	Na ₂ Oeq %	e)	—	
混和材②	—	—	—		—	—	—	—	—	—	
骨材 No.	種 類	産 地 又 は 品 名	7.6.3 骨材の品質試験結果 (JIS A 5021) の規定の方法による試験結果								
			5mm 以下	5.0mm 以下	2.85mm 以下	2.93mm 以下	2.96mm 以下	4.0mm 以下	4.0±1.0mm 以下	4.0±1.0mm 以下	
			—	—	—	—	—	—	—	—	—
			—	—	—	—	—	—	—	—	—
①	砕砂	熊本県和水町産	A 化学法		—	—	—	—	—	—	
②	山砂	熊本県南関町産	A 化学法		—	—	—	—	—	—	
③	—	—	—		—	—	—	—	—	—	
粗①	砕石1505	熊本県和水町産	A 化学法		15~5	—	—	—	—	—	
②	砕石2010	熊本県和水町産	A 化学法		20~10	60.0	3.02	3.03	0.5±0.5	0.5±0.5	
③	—	—	—		—	—	—	—	—	—	
④	—	—	—		—	—	—	—	—	—	
混和剤①	製品名	チエボ®-WEX-50	AE減水剤 (標準形 I 種)				Na ₂ Oeq % j)				
混和剤②	製品名	—	—				—				
混和剤③	製品名	—	—				—				
細骨材の塩化物物量 k) ②0.001%			水の区分 l) 回収水 (澄水) ・地下水			目標ラッパ®固形分率 m)					
回収骨材の使用の方法 n) 細 骨 材			—			安定化スラッジ水の使用の有・無					
配 合 表 o) kg/m ³											
セメント		混 和 材	水	細 骨 材	粗 骨 材	骨 材	材	混 和 剤	混 和 剤		
①		②	①	②	③	①	②	③	④		
342	—	—	181	362	543	—	502	501	—		
水セメント比 q)		53 %		水結合材比 q)		— %		細 骨 材 率			
備考		骨材の質量配合割合、混和剤の使用量については、断りなしに変更する場合がある。		骨材混合比 (質量混合)		細骨材①:②		40.0:60.0			
						粗骨材①:②		50.0:50.0			

認 証 書

(認証番号) GB0807279

株式会社江崎千秋商店

代表取締役 江崎 千草 殿
福岡県柳川市三橋町柳河 728 番地の 1

工業標準化法第 19 条第 1 項の規定により日本工業規格の表示について下記のとおり
認証します。

記

1. 鋳工業品の名称 : レディーミクストコンクリート
2. JIS 規格番号、名称及び: JIS A 5308 レディーミクストコンクリート
JIS の種類又は等級 普通コンクリート・舗装コンクリート
3. 認証の区分 : 同 上
4. 工場の名称及び所在地 : 株式会社江崎千秋商店 瀬高生コン工場
福岡県みやま市瀬高町河内 1938-1

(認 証 日) 平成 20 年 3 月 12 日

(再発行日) 平成 26 年 2 月 25 日



大阪府吹田市藤白台五丁目 5 番 1 号
一般財団法人



総合試験所



第2018G16号

品質管理監査合格証

株式会社江崎千秋商店
瀬高生コン工場 殿

貴工場は福岡県生コンクリート品質管理監査
会議が2018年度に実施した立入監査の結果
全国統一品質管理監査基準に適合しているもの
と判定しここに合格証を交付する

記

有効期間 自2019年4月 1日
至2020年3月31日

2018年12月29日

福岡県生コンクリート品質管理
議長 小山 智

